

	«Ўзбекистон илмий-синов ва сифат назорати маркази» ДМ қошидаги синов лабораториялар мажмуаси СЛМ аккредитация гувоҳномаси: № ML.0745 (O'ZAK.SL.0098)		
	Лаборатория полимерной продукции	Документ	Lab-PR-12/F-06
		Почтовый адрес:	100049, г. Ташкент, ул. Фаробий-333А
		№ и дата протокола	№ 00456п; 22.08.2022й. дан
		Страницы:	1 из 2

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«Ўзбекистон илмий-синов ва сифат
назорати маркази» ДМ
қошидаги СЛМ раҳбари
Хакимов А.А.
2022й.



СИНОВ БАЁННОМАСИ *(Протокол испытаний)*

Танлаб олиш далолатномаси (*Акт отбора*): № 05/08-01; 05.08.2022й. дан
Аризани СЛМ га тушган вақти (*Поступление заявки в КИЛ*): № 327;
 09.08.2022й. дан

Синов тури (*Вид испытаний*): хизмат кўрсатиш

Синов услублари (*Методы испытаний*): ГОСТ 7076-99; ГОСТ 17177-94.

Корхона номи/Жисмоний шахс (*Наименование организации/частного лица*):
 КК «ANGREN INSULATION» МЧЖ

Буюртмачи (*Заказчик*): Пу Фушан.

Субпудратчилар иштироки (*Участие субподрядчиков*): -

Бажарувчи (*Исполнитель*):
 Бош мутахассис

Юлдашев Ж.Р.

«Ўзбекстон илимий-синлов ва сифат назорати маркази» ДМ қопидаги синлов лабораториялар мажмуаси СЛМ аккредитация гувоҳномаси: № МЛ.0745 (O'ZAK.SL.0098)			Лаборатория полномерной продукции	Документ Почтовый адрес: № и дата протокола Страницы:	Лаб-PR-12/F-06 100049, г. Ташкент, ул. Фаробий-333А № 00456п; 22.08.2022й. дан 2 из 2
--	--	--	-----------------------------------	--	---

Синов ўтказиш жойи (Место проведения испытаний): Фаробий кўч. 333А
Синов бошланган сана (Дата начала испытаний): 09.08.2022й.
Синов тугабган сана (Дата окончания испытаний): 22.08.2022й.
Синов усулбадари (Методы испытаний): ГОСТ 7076-99, ГОСТ 17177-94.
Махсулот номи ва белгиси (Наименование и обозначение продукции):
Минерал вата рулон. Плотность:

1. 10
2. 12
3. 16
4. 18
5. 20
6. 30
Минерал вата плита. Плотность:
7. П-40
8. П-50
9. П-60
10. П-70
11. П-80
12. П-90
13. П-100
14. П-110
15. П-120
16. П-140
17. П-160
18. П-180
19. П-200

Наименование СИ/ИО	Тип, зав.№	Сведения о поверке
Термометр	НТС-2	№ 423548-2021 до 08.10.2022г
Линейка	№Н116	Уз-06/1877-2022 от 08.06.2022г
Измеритель теплопроводности	типа ИТП-АЛ 4 «250/30НД»	№ 1011736-2021 до 15.11.2022г
Штангенциркуль от 0 до 125мм	Тип «ШЦД» № 570967	№ УЗ-06/3290-2021 от 25.10.2021г.
Низкотемпературная лабораторная электронка	типа SNOL 58/350 №09509	УЗ-09/197-2021 от 04.02.2022г
Весы электронные I специальный класс	тип РА 214ХС №8330230051	№ УЗ-04/1003-2021 от 26.10.2021г

Испытания проводились в помещении с нормальными климатическими условиями:
 $t = 23^{\circ}\text{C}$ $\varphi = 47\%$

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.

«Ўзбекстон илимий-синлов ва сифат назорати маркази» ДМ қопидаги синлов лабораториялар мажмуаси СЛМ аккредитация гувоҳномаси: № МЛ.0745 (O'ZAK.SL.0098)			Лаборатория полномерной продукции	Документ Почтовый адрес: № и дата протокола Страницы:	Лаб-PR-12/F-06 100049, г. Ташкент, ул. Фаробий-333А № 00456п; 22.08.2022й. дан 3 из 2
--	--	--	-----------------------------------	--	---

Синовлар натижалари
(Результаты испытаний)


№/ №	Наименование видов испытаний	Методы испытаний по НД	Фактическое значение параметров 1 2
1.	Теплопроводность, $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ при 10°C [(283 $\pm$ 5) K]	ГОСТ 7076-99	1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7) 0,034 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 8) 0,036 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 9) 0,036 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 10) 0,035 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 11) 0,034 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 12) 0,036 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 13) 0,033 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 14) 0,034 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 15) 0,036 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 16) 0,035 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 17) 0,034 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 18) 0,034 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ 19) 0,036 $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ при 25°C [(298 $\pm$ 5) K]

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.

UZTEST	«Ўзбекистон илмий-синов ва сифат назорати маркази» ДМ	
	қошдаги синов лабораториялар мажмуаси	
	С.ПМ аккредитация гувоҳномаси: № ML.0745 (O'ZAK.SL.0098)	
	Лаборатория полимерной продукции	Документ
	Почтовый адрес:	100049, г. Ташкент, ул. Фаробий-333А
	№ и дата протокола	№ 00456п; 22.08.2022й. дан
	Страницы:	4 из 2

2.	Плотность, kg/m^3	ГОСТ 17177-94 п.7	1) 11,8 kg/m^3 2) 23,5 kg/m^3 3) 17,9 kg/m^3 4) 21,3 kg/m^3 5) 19,8 kg/m^3 6) 41,0 kg/m^3 7) 33,2 kg/m^3 8) 49,9 kg/m^3 9) 61,3 kg/m^3 10) 76,2 kg/m^3 11) 83,4 kg/m^3 12) 89,6 kg/m^3 13) 101,5 kg/m^3 14) 116,7 kg/m^3 15) 81,7 kg/m^3 16) 143,8 kg/m^3 17) 160,6 kg/m^3 18) 182,7 kg/m^3 19) 199,8 kg/m^3
3.	Влажность, %		1) 0,23 % 2) 0 % 3) 0,12 % 4) 0,18 % 5) 0,26 % 6) 0,16 % 7) 0,23 % 8) 0,70 % 9) 0,36 % 10) 0,29 % 11) 0,37 % 12) 0,21 % 13) 0,32 % 14) 0,46 % 15) 0,19 % 16) 0,72 % 17) 0,54 % 18) 0,38 % 19) 0,16 %

Синов натижалари фақат берилган намуналарга тегишли.
 (Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.)

Бажарувчи (Исполнитель):  Холмирзаева Х.И.
 Сектор бошлиғи
 Мутахассис  Мирходиев М.У.

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.